

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE PACKAGING
 PR PPM	POLVERE BRILLANTANTE PER BURATTI E VIBRATORI <i>SHINING POWDER FOR TUMBLER AND VIBRATOR</i> Modo d'impiego: Nei Buratti sciacquare perfettamente le sfere prima di usare PPM al fine di evitare incompatibilità chimica con residui di prodotti precedenti. A Tale scopo consigliamo LMR2 per la pulizia delle sfere. Immettere nei buratti acqua 1 cm. sopra le sfere, quindi dosare 20-30 gr. di PPM polvere o liquido per buratto. La dose può essere aumentata o diminuita a seconda della grandezza dei buratti e della quantità di sfere contenute. Il tempo operativo varia dai 20-30 minuti o più. Composizione di massima: polvere bianca composta da fosfati, tensioattivi solubili, saponi, bicarbonati. Leggermente alcalino a bassa schiumosità. BIODEGRADABILITÀ 90% (Art. 2-4 L. 26-04-83 n. 136)	25 kg
 PR SSP	POLVERE BRILLANTANTE PER BURATTI E VIBRATORI <i>SHINING POWDER FOR TUMBLER AND VIBRATOR</i> Modo d'impiego: Nei Buratti sciacquare perfettamente le sfere in porcellana prima di usare la polvere SSP al fine di evitare incompatibilità chimica con residui di prodotti precedenti. Aggiungere 1-2 lt. d'acqua e 20-30 gr. di polvere SSP. La dose può essere aumentata o diminuita a seconda della grandezza dei buratti e della quantità di sfere contenute. Il tempo operativo varia dai 20-30 minuti o più. <i>Concentration 20-30 gr. powder SSP - 1/2 lt. of water.</i> Composizione di massima: polvere bianca composta da fosfati, tensioattivi solubili, saponi, bicarbonati. Leggermente alcalino a bassa schiumosità. BIODEGRADABILITÀ 90% (Art. 2-4 L. 26-04-83 n. 136)	25 kg
 PR 8156-M	SHAMPOO PER LAVORAZIONI CON INSERTI ABRASIVI <i>GRINDING SHAMPOO FOR ABRASIVE BONDS</i> Concentrazione: 1-1.5% acqua.	25 kg
 PR LM11	SHAMPOO SUPERCONCENTRATO PER ULTRASUONI <i>SUPER-CONCENTRATED SHAMPOO FOR ULTRASONIC CLEANING</i> Concentrazione: 0.1% acqua. Temperatura: 40-70°C Tempo: 2-4 min.	10 / 25 kg
 PR LM91	SHAMPOO PER ULTRASUONI <i>SHINING SHAMPOO FOR ULTRASONIC CLEANING</i> Concentrazione: 1.5-2.5% acqua. Temperatura: 40-70°C Tempo: 2-4 min.	 PR LM93
CONFEZIONE PACKAGING		25 kg

Prodotti
Compounds

- ◆ = LIQUIDO
LIQUID
- ▲ = POLVERE
POWDER
- = PASTA
PASTE
- = SI
YES

	ORO / GOLD	ARGENTO / SILVER	RAME / COPPER	OTTONE / BRASS	BRONZO / BRONZE	PLATINO / PLATINUM	ALLUMINIO / ALUMINIUM	ACCIAIO / STAINLESS STEEL	ZAMA / ZAMA	FERRO / ROWSTEEL	PLASTICA / PLASTIC	BASSO FONDENTE / WHITE METALS	LEGHE / ALLOYS	PIETRE / STONES	TITANIO / TITANIUM	SGROSSATURA / CUTTING	BRILLANTATURA / POLISHING	LEVIGATURA / SMOOTHING	LAVAGGIO / CLEANING	DISPONIBILE / AVAILABLE
LMPM	●	●	●	●			●		●			●	●	●			●			◆
VILUX	●	●	●	●			●		●			●	●	●			●			◆
PNG - SUPER BRIGHT	●	●	●	●			●		●			●	●	●			●			◆
ANDY GOLD	●	●	●	●			●		●			●	●	●			●			◆
DETER BRIGHT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			●			◆
LM A1	●	●																	●	◆
LM B1	●	●		●		●	●	●	●			●	●	●					●	◆
LM 91	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●					●	◆
LM 11	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●					●	◆
LM 93	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●					●	◆
LM 84	●		●	●	●														●	◆
LM R2								●		●									●	◆
AXX-135	●	●		●	●		●	●	●	●					●				●	◆
LM L25			●		●		●	●	●	●					●		●			◆
LM CZL	●		●	●	●				●								●			◆
PLM	●	●	●	●	●												●			◆
PPM	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●			▲
LM - LT/B	●	●	●	●	●												●		●	◆
LM 685			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		◆
LM 50			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●			◆
LM 52			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●			◆
LM 025		●				●	●	●	●	●	●	●	●		●		●			◆
LM 317								●		●						●				▲
LM 170								●		●						●		●		■
LM 201-B	●	●	●	●		●	●					●	●		●	●				▲
LM EC1-S	●	●	●	●		●	●					●	●		●			●		▲
LM 8156M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		◆
SFEROLUX								●	●	●									●	▲
OIL SL5	●	●	●	●				●	●			●	●	●	●	●		●		◆
OIL 500	●	●	●	●				●	●			●	●	●	●		●			◆